



Producto:	PVC 150 MOR CT x F White
Construcción:	Tejido Solido 150PIW Poliester,PVC color Blanco MOR Media Luna x Fricción
Color:	Blanco
Compuesto:	PVC , termoplástico MOR
Dureza:	65 +/- 5 Shore A
Espesor Nominal, pulgadas:	0.260" +/- 10%
mm:	6.6 mm +/- 10%
Peso Nominal, lbs/ft²:	1.0 ± 10%
kg/m²:	5.1 kg/m ² ± 10%
Tensión de trabajo:	150 lbs/inch / 26 N/mm. @ <2%
Cubierta Superior:	Media Luna
Cubierta Inferior:	Friccion
Diámetro mínimo poleas (pulg./mm):	2.5" / 64 mm.
Rango de Temperatura:	0° to 180 °F / -18° to 82 °C
Rigidez Transversal:	N/A
Estándares Especiales:	cumple con FDA
Coeficiente de fricción, cub. sup, Acero:	1.3, nominal
Cartón:	0.8, nominal
Coeficiente fricción cub. inferior, Acero:	0.9, max
Cartón:	0.7, max
Anchos de producción:	72"/ 1829 mm.
Aplicaciones típicas:	Procesamiento de frutas y vegetales en inclinacion, moderada resistencia a grasa y aceites,perfil que favorece el drenado de la cubierta
Fecha de especificación:	12/21/2015

Note: ICL AMERICA, LTD., provides information, both written and verbal, for its products which it believes to be both accurate and representative of the products themselves. This information is based on laboratory tests, Quality Control Reports, and previous experience with these products. This general information is offered as a service only and is not meant as an expression of warranty or the suitability of the product for a particular application.
ICL AMERICA, LTD., does not assume any liability whatsoever in regard to use of the product or its fitness for use in a given application.
The buyer of ICL AMERICA's products must determine for themselves the suitability of such products for a given purpose of the buyer.
ICL AMERICA, LTD., reserves the right to alter the technical specification of this product without prior notice.